

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1. NÁZEV VÝROBKU

XYLADECOR CLASSIC

2. POPIS VÝROBKU

Barevná lazura na ochranu dřeva na bázi rozpouštědel s ochranou proti zamodrání dřeva, povětrnosti a UV záření.

3. OBLAST POUŽITÍ

Dřevo umístěné venku, např. ploty, převislé střechy, obložení fasád, dřevěné domky, balkóny, pergoly. V obytných místnostech nepoužívejte velkoplošně. Xyladecor neobsahuje účinné látky k ochraně materiálu při stálém kontaktu se zemí nebo s vodou.

4. ODSÍNY

13 barevných odstínů.

Bezbarvý nátěr na dřevo umístěné venku používat pouze v kombinaci s dalšími nátěry. Barevné odstíny se mohou navzájem míchat. Je nutné vždy provádět zkušební nátěr.

5. SLOŽENÍ

Obsažené účinné látky: Dichlofluorid 0,55% hmotnosti.

6. VLASTNOSTI

Hustota / 20 °C: cca 0,80 – 0,935 g/cm³.

Viskozita AK 3 / 20 °C: řídká kapalina

Bod vzplanutí: >61 °C.

7. PŘÍPRAVA POVRCHU

Plochy vystavené povětrnostním vlivům natřít 2 - 3 x výrobkem Xyladecor Classic. Okna a vnější dveře – jako základní nátěr 1x Xyladecor Classic a poté 2 x Xyladecor Oversol silnovrstvou lazurou.

8. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

Štětcem nebo lakýrnickým válečkem.

Obsah obalu dobře protřepejte nebo promíchejte. Neředte. Nanášejte měkkým plochým štětcem ve směru let dřeva. Po vyschnutí (přibližně za 12 hodin) naneste druhou vrstvu.

Stejnomořný vzhled povrchu se dá zlepšit rozetřením vymačkaným štětcem v době přibližně 10 až 20 minut po nanesení lazury ve směru kresby dřeva.

Obsah vlhkosti před natíráním: měkké dřevo až max. 20 %

tvrdé dřevo až max. 20 %

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056

Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

(u oken ne více než 15 %)

Barevné přísady mohou být vymyty deštěm a udělat skvrny na světlejší podložní omítce nebo zdivu. Předejdete tomu utěsněním řezných ploch na konci dřeva alespoň 3 vrstvami přípravku Xyladecor Classic odpovídajícího odstínu navíc, nebo 1 – 2 x silnorstvou lazuroou Xyladecor.

Toto platí zejména pro sekvoj, jalovec, afzelii a dub. Jakmile je nátěr suchý již není možné, aby došlo k jeho odbarvení působením deště.

Zašedlé povrchy dřeva a povrchy s výraznou přírodní barvou mohou ovlivnit odstín nátěru, zejména pokud jsou použity světlejší odstíny. V takových případech se doporučuje použít tmavší odstíny. Pro kontrolu výsledného barevného odstínu, proveďte zkušební nátěr.

9. VYDATNOST

1 litr stačí při dvou nátěrech na cca 6 m².

10. BALENÍ

0,75 litru, 2,5 litru, 5 litrů

11. DOBA SCHNUTÍ

Další nátěr možný po cca 12 hodinách.

Proschnutí po cca 24 hodinách (záleží na teplotě a povětrnostních podmínkách). Povrch je suchý na dotek po cca 6 hodinách. Umělohmotné a asfaltové stavební materiály mohou přijít do přímého kontaktu se dřevem teprve po úplném proschnutí.

12. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Používat vhodné ochranné rukavice a oděv.

Po práci si pečlivě omyjte ruce a obličej vodou a mýdlem. Opatrně při otevřených ranách. Potřísněný oděv odložte, pokožku omyjte vodou a mýdlem. Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Při kontaktu s kůží okamžitě omýt větším množstvím vody a mýdlem.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání par a nevolnosti dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávání potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

13. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Skladovat v suchu.

V uzavřeném originálním obalu použitelné minimálně 10 let.

Datum plnění viz. nálepka.

14. DISTRIBUTOR:

ICI Paints CZ, s.r.o.

Matěchova 3, 140 00 Praha 4

Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056

Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz



TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

15. DATUM VYDÁNÍ: září 2006

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz