

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1. NÁZEV VÝROBKU

XYLADECOR OVERSOL

2. POPIS VÝROBKU

Silnovrstvý lazurovací lak na bázi alkydové pryskyřice.

K ošetření dřevěných ploch, oken a dveří vystavených povětrnostním vlivům a UV záření. Zvláštní technologie ICI zajišťuje ochranu natřených ploch po dobu min. 6 let.

3. OBLAST POUŽITÍ

Dřevo na volném prostranství, okna, dveře, zahradní nábytek, atd.

Vhodný jako vrchní nátěr po přípravku Xyladecor nebo Xyladecor Xylamon impregnační základ na plochy vystavené plnému působení povětrnostních vlivů a UV záření (balkony, dřevěná obložení, okna, dveře, vrata, apod.).

4. ODSÍNY

Dle aktuální nabídky, cca 8 barevných odstínů.

Barevné odstíny jsou navzájem mísitelné.

5. SLOŽENÍ

Speciální průhledné mikropigmenty oxidu železnatého a organické pigmenty.

Obsahuje fungicidní účinné látky k aktivní ochraně vrstvy nátěru.

Rozpouštědlo: Alifatické uhlovodíky s malým zápachem.

6. VLASTNOSTI

Nátěr vytváří film, který je prodyšný pro vodní páry. Má vyšší podíl pevných částic. Zápach rozpouštědla odezní po proschnutí a vyvětrání.

OCHRANNÉ PŮSOBENÍ

Velmi dobrá stálost vůči počasí a UV záření.

7. PŘÍPRAVA POVRCHU

Staré neznámé nátěry odstranit, povrch přebrousit a provést základní impregnaci. Nátěry provedené silnovrstvou lazurou očistit a následně přetřít přímo nebo po lehkém obroušení.

8. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

Natírat. Nestříkat. Mlha vznikající při stříkání poškozuje zdraví a životní prostředí. Je připraven k přímému použití a nesmí být ředěn.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056

Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz



Paints

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Nové dřevo: 1 x natřít přípravkem XYLADECOR na bázi rozpouštědel nebo Xyladecor Xylamon impregnační základ, poté 2 x natřít přípravkem XYLADECOR OVERSOL (2in1)

Renovace: 1 x Xyladecor (pro případné sjednocení barvy) a poté 1 x XYLADECOR Oversol (2 in1).

Sousedící materiály je nutno zakrýt, jejich případné znečištění ihned odstranit. Plastické materiály bezpodmínečně zakrýt.

9. DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY

Min. 2 x 50 mikrometrů mokré vrstvy.

Podíl pevných látek: cca 38 %.

10. VYDATNOST

1 litr stačí při dvou nátěrech na cca. 10 m²

11. BALENÍ

0,75 litru, 2,5 litru a 5 litrů

12. DOBA SCHNUTÍ

Další nátěr po cca 16 hodinách.

Povrch je suchý na dotek po 4-6 hodinách.

Natírejte jen v dobře větraných prostorách.

13. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Technickým benzínem nebo terpentýnem.

14. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Skladovat v suchu.

V originálně uzavřeném obalu skladovatelnost nejméně 10 let.

15. OMEZENÍ POUŽITÍ

Nepoužívat pro sauny.

Dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění rostlin.

Nepřelévejte do nádob určených pro potraviny a nápoje.

Nezpracovávejte při otevřeném světle nebo ohni.

Hořlavý. K hašení použijte písek nebo práškový hasicí prostředek.

Používat jen v dobře větraných prostorech.

Nesprávné použití může vést k poškození zdraví!

Při rozlití posbírat pomocí materiálů sajících tekutiny, např. písek, piliny atd.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056

Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz



Paints

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

16. DISTRIBUTOR: ICI Paints CZ, s.r.o.
Matěchova 3, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

17. DATUM VYDÁNÍ: září 2006

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz