



Paints

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1. NÁZEV VÝROBKU

XYLADECOR XYLAMON PROSTŘEDEK K HUBENÍ ČERVOTOČŮ

2. POPIS VÝROBKU

Bezbarvý prostředek na ochranu dřeva na bázi rozpouštědel, k hubení dřevokazného hmyzu, následně působící jako preventivní prostředek proti napadení hmyzem.

3. OBLAST POUŽITÍ

Drobné napadení: Průlezové otvory hmyzu 2x až 3x vyplnit pomocí plastové trubičky konvičky a poté otvory uzavřít voskem.

Plošné napadení: Napadené části několikrát sytě natřete štětcem. Ošetření provádějte ve volném prostoru, nenechte odvětrávat v obytných prostorách. Velkoplošné napadení v konstrukční oblasti je účelnější nechat likvidovat odbornou firmou.

Produkt XYLAMON smrt červotočům je dodáván ve stavu připraveném k použití a nesmí být ředěn.

4. ODSTÍNY

Bezbarvý.

5. SLOŽENÍ

Flufenoxuron 0,02 hmot. procenta.

Rozpouštědlo: Petrolbenzín s malým obsahem aromátů.

Hustota / 20 °C: Cca 0,83 g/cm³.

Viskozita EK 535 / 20 °C: Cca 22 sec.

Bod vzplanutí: Cca 55 °C.

6. VLASTNOSTI

Materiál obsahuje biocidní účinné látky k ochraně dřeva před napadením hmyzem.

Při natírání nekropit zeleň. Včelíny, sauny a dřevo ve sklenících neošetřovat těmito prostředky.

Proniká hluboko do ošetřovaného dřeva. Spolehlivě likviduje napadení dřeva škůdcem.

Testovaný prostředek na ochranu dřeva s ochrannými účinky podle rakouské normy ÖNORM B 3802, díl 2:

Ib = účinný k hubení hmyzu

Iv = preventivně působící proti napadení hmyzem

W= odolný vůči povětrnostním vlivům a vlhkosti, vhodný pro aplikaci na dřevo v exteriéru.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056

Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

7. POUŽITÍ

Velkoplošné napadení v konstrukční oblasti.
Plošné napadení.
Drobné napadení.

8. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

S = nanášení štětcem
K = krátké máčení, polévání
T = máčení (doba máčení 20 minut až několik hodin)
Im = metoda aplikace pomocí vrtaných otvorů
Sp = stříkání, rozprašování jen příslušnými průmyslovými závody a za dodržování zvláštních bezpečnostních předpisů

9. DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY

Vždy podle intenzity napadení a nasákavosti dřeva; 250 g/m² plochy dřeva pro hubení, preventivně při plošném ošetření. Při nanášení natíráním stačí 1 litr na cca 4 m².

10. VYDATNOST

Cca 12 m² z litru.

11. BALENÍ

0,75 l

12. DOBA SCHNUTÍ

Povrchové zaschnutí po cca 24 hodinách. Nátěry lazurou nejdříve po 4 týdnech.
Proschnutí: až za několik měsíců. Bez zápachu po cca 1/2 roce.

13. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Lakovým benzínem nebo terpentýnovou náhražkou.

14. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Skladujte v suchu. V uzavřených originálních obalech minimálně 10 let.

15. OMEZENÍ POUŽITÍ

Používat písek nebo práškový hasicí přístroj.

Nepoužívat vodu. Při rozlití posbírat pomocí materiálů sajících tekutiny, např. písek, piliny atd.
Nesmí se dostat do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdný obal, případně se zbytky materiálu, odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Zamezte úniku produktu do životního prostředí.

Nesmí přijít do kontaktu s potravinami, nápoji a krmivy. Nenalévat do potravinářských nádob.
Udržovat z dosahu dětí. Produkt je zápalný – nepracovat v blízkosti otevřeného ohně.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz



Paints

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

16. DISTRIBUTOR: ICI Paints CZ, s.r.o.
Matěchova 3, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

17. DATUM VYDÁNÍ: duben 2005

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz