



**Paints**

## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

### 1. NÁZEV VÝROBKU

# XYLADECOR BÍLÝ KRYCÍ LAK

### 2. POPIS VÝROBKU

Pololesklý bílý lak na dřevo.  
Kryjící hrany.  
Prodyšný.

### 3. OBLAST POUŽITÍ

Základní, podkladový a vrchní nátěrová barva z jedné plechovky, ideální pro nátěry oken a jejich renovaci.

Pololesklý vrchní lak vhodný zejména pro dřevo, které v důsledku konstrukčních nedostatků a silně navětraného a jemně popraskaného povrchu není vhodné pro použití nepropustného venkovního nátěru.

Lze použít i na kov a neutrální omítkové plochy v interiéru i exteriéru, vždy ale ve spojení s vhodným základovým nátěrem.

### 4. ODSÍNY

Odstín: bílý.

Stupeň lesku: pololesklý (konečného lesku je dosaženo po uplynutí přibl. 1 týdne).

### 5. SLOŽENÍ

Pojivová báze: tixotropní alkydové pryskyřice.

Pigmentová báze: kysličník titaničitý (rutil).

Specifická hmotnost: přibl. 1,18.

### 6. VLASTNOSTI

Rychleschnoucí paropropustný bílý lak s vysokou krycí schopností, s rozlivem beze stop po tazích štětce a vynikajícími vlastnostmi pro zpracovávání.

Žádné odtékání z trhlin a pórů, vynikající krytí na hranách, dobře se ořezává.

Elastický a odolný vůči působení povětrnostních vlivů.

### STÁLOST NA SVĚTLE

Velmi dobrá.

### CHEMICKÁ ODOLNOST

Odolný vůči běžným čistícím prostředkům pro domácnost, alkoholu. Krátkodobě i proti působení slabých kyselin a louhů.

### DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056

Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: [cz\\_info@ici.com](mailto:cz_info@ici.com), [www.icipaints.cz](http://www.icipaints.cz)

## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

### TEPELNÁ ODOLNOST

Odolný vůči působení povětrnostních vlivů.

Vysoce elastický.

### 7. POUŽITÍ

Nátěry oken a jejich renovace. Vrchní lak vhodný zejména pro dřevo, které v důsledku konstrukčních nedostatků a silně navětraného a jemně popraskaného povrchu není vhodné pro použití nepropustného venkovního nátěru.

Používejte jen v dobře větraných prostorách.

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.

### 8. PŘÍPRAVA POVRCHU

Podklad musí být zbavený prachu a mastnoty, pevný, suchý a neutrální.

### 9. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

Aplikace: natíráním, válečkováním, stříkáním

Ředidlo: dodává se ve stavu připraveném k natírání, v případě potřeby ředitelný pomocí technického benzínu.

Spotřeba:

Natírání nastojato	Natírání naležato	Válečkování	Stříkání		
			Nízkotlaké	Vysokotlaké	Airless
80-90 ml/m <sup>2</sup>	90-100 ml/m <sup>2</sup>	70-80 ml/02	90-100 ml/m <sup>2</sup>	90-100 ml/m <sup>2</sup>	100 ml/m <sup>2</sup>

Pokyny pro nanášení stříkáním:

	Nízkotlaké	Vysokotlaké	Airless
Stříkací tlak/bar	-	3,5 – 5	140 – 160
Rozměr trysky/mm	1,5 – 1,8	1,5 – 1,8	0,23 – 0,33
Úhel stříkání	-	-	25° - 65°
Křížový nátěr	1 – 1,5	1 – 1,5	1
Zředění	15% - 20%	15% - 20%	-

### 10. DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY

Doporučená struktura nátěru: nanášejte 2-3 vrstvy.

#### DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056  
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: [cz\\_info@ici.com](mailto:cz_info@ici.com), [www.icipaints.cz](http://www.icipaints.cz)

## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Základní nátěr:	Dřevo v interiéru a exteriéru: Xyladecor bílý krycí lak (možnost naředění do 10%). Kov: Základová barva na kov Neželezné kovy/plast: Základová barva na lehké kovy
Podkladový nátěr:	Xyladecor bílý krycí lak
Vrchní nátěr:	Xyladecor bílý krycí lak

### 11. VYDATNOST

Cca 10 m<sup>2</sup> z litru.

### 12. BALENÍ

750 ml, 2,5 l

### 13. DOBA SCHNUTÍ

Nelepivý na prach po 2-3 hod.	Nelepivý na omak po 4-5 hod.	Přetíratelný po 5-6 hod.	Přestříkatelný po 5-6 hod.
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

### 14. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Ihned po použití technickým benzínem.

### 15. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalových nádobách.

### 16. OMEZENÍ POUŽITÍ

Obalové nádoby uchovávejte těsně uzavřené a mimo dosah dětí.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Nevdechujte aerosoly/páry

### 17. DISTRIBUTOR:

ICI Paints CZ, s.r.o.

Matěchova 3, 140 00 Praha 4

Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

### 18. DATUM VYDÁNÍ:

duben 2005

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

#### DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056

Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: [cz\\_info@ici.com](mailto:cz_info@ici.com), [www.icipaints.cz](http://www.icipaints.cz)



## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

**DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:**

**ICI Paints CZ, s.r.o.**, Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056  
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: [cz\\_info@ici.com](mailto:cz_info@ici.com), [www.icipaints.cz](http://www.icipaints.cz)